RIVA CEM

RESINMODIFIZIERTER GLASIONOMER
BEFESTIGUNGSZEMENT

SPARSAMKEIT
UND LEICHTE
BERSCHUSS-
ENTFERNUNG

LEICHT MISCHBARER PASTE-PASTE-ZEMENT ZUR DEFINITIVEN BEFESTIGUNG INDIREKTER RESTAURATIONEN

1 x 8.5g RIVA CEM SPRITZE

EIGENSCHAFTEN

- Optionales anpolymerisieren
- Für schnelle Und leichte Überschuss-Entfernung
- Hohe Haftfestigkeit
- Exzellente Farbstabilität
- Nachhaltige Fluoridabgabe
- BPA Frei
- Leicht Mischbares Paste-Paste-System

Riva Cem ist ein selbsthärtender, röntgenopaker, fluoridabgebender kunststoffmodifizierter Glasionomerzement in Paste-Paste-Formulierung. Er ist indiziert zur definitiven Befestigung metallbasierter wie auch vollkeramischer Restaurationen und kieferorthopädischer Geräte.

ionglass™

LEICHT MISCHBARES PASTE-PASTE-SYSTEM

HOHE HAFTFESTIGKEIT

OPTIONALES ANPOLYMERISIEREN FÜR SCHNELLE UND LEICHTE ÜBERSCHUSS-ENTFERNUNG

EXZELLENTE FARBSTABILITÄT

NACHHALTIGE FLUORIDABGABE

RIVA CEM IST IN EINER HELLGELBEN UNIVERSALFARBE IN DOPPELKAMMERSPRITZEN FÜR EINFACHES ANMISCHEN PER HAND ERHÄLTLICH.

Überschüsse einfach 5 Sek. pro Fläche mit einer leistungsstarken LED-Lampe (Wellenlänge 460-480 nm). Dann mittels Scaler oder Sonde behutsam entfernen. Auch im Gelzustand (gummiartige Konsistenz) nach 1 Min. 45 Sek. Selbsthärtung sind Überschüsse leicht entfernbar.

SCHERFESTIGKEIT (MPA)



RIVA CEM

MATERIAL	RESTAURATION
PFM	Kronen & Brücken
Komposite	Kronen, Brücken, Inlays, Onlays & Stumpfaufbauten (faserverstärkt)
Metall	Kronen, Brücken, Inlays, Onlays & Brackets, Bänder
Keramik	Kronen & Brücken
Vollkeramik	Inlays

ORDER DETAILS



SPRITZE	
Riva Cem 1 x 8.5g Riva Cem Spritze	8800700

TECHNISCHE DATEN

Arbeitszeit	1'45"
Abbindezeit	4'30"
Scherfestigkeit (MPa) - Dentin	13.03 ± 3.40
Scherfestigkeit (MPa) - Schmelz	9.99 ± 3.17
Druckfestigkeit (MPa)	108

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

CE 0297

M100300 C 03/2022

+DO36M1003001S

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 808 557
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166