RIVA CEM

CEMENTO OBTURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO CON RESINA MODIFICADA

SIN PÉRDIDAS Y CON LA VENTAJA DE UN FOTOCURADO POR APROXIMACIÓN

CEMENTO OBTURADOR DE PASTA/PASTA FÁCIL DE MEZCLAR PARA LA CEMENTACIÓN PERMANENTE DE RESTAURACIONES INDIRECTAS

riva cem es un material obturador a base de ionómero de vidrio de pasta/pasta con resina modificada, liberación de flúor, radiopaco y autocurado. Está indicado para la cementación permanente de restauraciones cerámicas de base metálica y núcleo fortalecido y aplicaciones ortondóticas.

ionglass™

SISTEMA DE PASTA/PASTA FÁCIL DE MEZCLAR

MAYOR RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RIVA CEM ESTÁ DISPONIBLE EN UN TONO AMARILLO CLARO UNIVERSAL EN JERINGA CON DOBLE CILINDRO QUE PUEDE MEZCLARSE FÁCILMENTE A MANO.

RIVA CEM

JERINGA DE RIVA CEM 1 X 8,5G RIVA

VENTAJAS

- Opción de fotocurado por aproximación para la eliminación fácil y rápida del exceso de cemento
- Alta resistencia de la adhesión
- Sin desperdicio con la mezcla manual
- Liberación de flúor de manera sostenida
- Sin BPA
- Sistema de pasta/pasta fácil de mezclar

ALTA RESISTENCIA DE LA ADHESIÓN

OPCIÓN DE FOTOCURADO POR APROXIMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA DEL EXCESO DE CEMENTO

LIBERACIÓN DE FLÚOR DE MANERA SOSTENIDA

Fotocure cualquier exceso de material durante 5 segundos por superficie con una lámpara LED de fotocurado de alta potencia (emisión de 460-480 nm). Retírelo a continuación con cuidado con un raspador o un explorador. El exceso puede retirarse también fácilmente durante la etapa de formación de gel autocurado (cuando el cemento está pegajoso), después de 1 minuto y 45 segundos.

RESISTENCIA DE ADHESIÓN AL CIZALLAMIENTO (MPA)



RIVA CEM

MATERIAL INDICADO	TIPO DE RESTAURACIÓN
PFM	Coronas y puentes
Resina	Coronas, puentes, incrustaciones coronarias, extracoronarias y postes (reforzados con fibra)
Metales	Coronas, puentes, incrustaciones coronarias, extracoronarias, aplicaciones ortodónticas
Cerámicas (alta resistencia)	Coronas y puentes
Cerámica completa	Incrustaciones intracoronarias

REFERENCIAS DE PEDIDO



SYRINGES	
Riva Cem Jeringa de riva cem 1 x 8,5g riva	8800700

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo de manipulación del material	1'45"
Tiempo de fraguado	4'30"
Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) - Dentina	13.03 ± 3.40
Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) - Esmalte	9.99 ± 3.17
Resistencia a la compresión (MPa)	108

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

CE 0297

M100307 B 12/2019
+DO36M1003071Z

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166